



La tienda del Microcemento

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE PER PARETI

Il piano di lavoro deve essere pulito, priva di umidità e compatta, se manca queste caratteristiche precedentemente risolvono il problema.

1) **Promotore di adesione**, applicare una mano con rullo capelli corti insieme con la fibra di vetro e attendere 30 minuti prima di applicare il Microcemento.

2) **Microcemento Base 1° strato**, in un secchio pulito, versare il lattice colorato, andare lentamente aggiungendo il Microcemento, ha battuto per 3-5 minuti fino a quando avete la consistenza del miele, poi diffuso il materiale con un frattazzo di acciaio sulla superficie

Lasciare asciugare per 3-5 ore, poi con carta vetrata grana 40, levigare la superficie, rimuovere le imperfezioni.

3) **Microcemento Base 2° strato**, continuare a lavorare con il secondo strato, questa volta senza la rete di fibra di vetro.

Lasciate asciugare per 3-5 ore, poi levigare.

4) **Microcemento fino 1° strato**, mescolare nello stesso modo che la Microcemento base, e quindi applicare uno strato sottile con un frattazzo di acciaio o di plastica.

Lasciare asciugare per 3-5 ore, quindi con carta vetrata grana 150 levigare tutta la superficie.

5) **Microcemento fino 2° strato**, ripetere tutti i passaggi della fase precedente per implementare l'ultimo strato di Microcemento fino.

Lasciate asciugare per 24 ore, dopo levigare e con un panno umido fino a che la superficie sia completamente privo di polvere.

6) **Sigillante primo**, applicare 1 mano con un rullo di microfibra Capelli corti, (o piuttosto secco (15 / 30min) Applicare la seconda mano), quindi lasciare asciugare circa 3 ore.

7) **Vernice Poliuretana 2 componenti**, mescolare componente A con il componente B, lasciare riposare 15 minuti, quindi si applicano con il rullo, attendere secare circa 3 ore o il giorno successivo (di non superare le 24 ore), fare una nuova miscela e applicare la seconda mano.

Indurimento totale, dopo 7 giorni

DATI UTILI

Microcemento base/fino pot life = 1 Ora Vernice poliuretana 2C, pot life = 2 ore promotore adesione consumo 100g / m ² Primer Consumo per mano 50cc / m ² Vernice consumo per mano 50g / m ²	Consumo Microcemento base per strato 1 kg / m ² Consumo Microcemento fino per strato 0.4kg / m ² Microcemento base consumo di lattice 300cc / kg Microcemento fino consumo di lattice 500cc / kg
---	---